



trion tensid ab

INFORMÁCIE O PRODUKTE

AGS 3502

Art. No. 3502

Ochrana proti graffiti



Dlhodobá vodu odpudzujúca ochrana proti graffiti pre väčšinu povrchov. Odolná proti rôznym typom počasia. Zaisťuje účinnú ochranu proti farbám v spreji, značkovačom a mechanickému poškodeniu. Súčasne chráni pred znečisťujúcim vplyvom počasia a ovzdušia a vlhkosti. Pri správnej aplikácii je garancia ochrany povrchu 7 až 10 rokov. Ochrana je priepustná a umožňuje ochránenému povrchu dýchať. Bráni graffiti preniknúť do povrchu. Po odstránení graffiti musí byť vyčistená plocha znovu ochránená.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava

Plochu vyčistíte -odstráňte graffiti a ďalší event. znečistenie, napr. znečistenie vplyvom ovzdušia, cestnej prevádzky, vosku, oleja a zvyškov farieb. Okná zakryte a ochráňte vhodným spôsobom. Ideálna teplota pre vonkajšie použitie je 10-35°C. Minimálna teplota je +5°C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 95%. Hodnota pH nesmie presiahnuť hodnotu 9.

Čerstvý betón musí zrieť aspoň 28 dní pred aplikáciou ochrany.

Ochrana

Pred použitím riadne premiešajte. **AGS 3502** aplikujte štetkou/ štetcom, valčekom, nízkotlakovým alebo bez vzduchovým rozstrekovačom na vlhký, nie však mokрый povrch. Kvapky alebo prebytok náteru sa po ukončení práce dá ľahko umyť vodou.

Ochranný náter aplikujte 2 -3 krát. Ak má byť životnosť ochrany povrchu **10 rokov**, je nutné aplikovať ochranný náter **3krát**.

Po každej aplikácii umožnite nejaký čas pre zaschnutie.

Ochrana v interiéri - natreté plochy

Aplikujte štetkou, valčekom alebo nízkotlakovým rozstrekovačom v kombinácii so stierkou. **Ochranný náter aplikujte 3 krát.**

Vonkajšie odstraňovanie graffiti

Normálne materiály

Odstráňte graffiti horúcou vodou a vysokým tlakom (90°C, 90-150 bar) V komplikovaných prípadoch použite vhodný odstraňovač graffiti AGS.

Krehké a lámavé materiály

Aplikujte **AGS 3505** nízkotlakovým rozstrekovačom .Nechajte pôsobiť niekoľko minút a opláchnite horúcou vodou (60-90°C 50-80 bar/). Pre tieto materiály je to najvhodnejší spôsob. V komplikovaných prípadoch je možné zvyšky graffiti na povrchu odstrániť pomocou **AGS 3505** a handričkou. Vyčistenú plochu zotrite bielou handričkou a vodou.

Odstraňovanie graffiti v interiéri

Natreté povrchy - použite **AGS 3505** a navlhčite povrch, stierajte graffiti pomocou bielej, nylonovej handričky. Ak je možné, použite vysokotlakovú horúcu vodu a vysávač na vodu.

Pórovité materiály opláchnite horúcou vodou a použite vysávač na odstránenie vody.

Následná ochrana vyčistených plôch

Pri odstraňovaní graffiti sa súčasne odstráni aj ochranný náter. Preto je treba znovu ochrániť vyčistenú plochu **2 – 3 krát** náterom **AGS 3502**.

Dávkovanie

Neriedte

Spotreba –závislá na typu povrchu

Betón, tehla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ náter

Pieskovec, sadra alebo iné jemné absorpčné povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ náter.

Doba schnutia

Ochránená plocha je odolná proti vode a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt je dosiahnutý po 72 hodinách.



trion tensid ab

INFORMÁCIE O PRODUKTE

AGS 3502

Art. No. 3502

Ochrana proti graffiti



Vzhľad povrchu

Priehľadný, väčšinou neviditeľný, záleží na typu povrchu, odolný proti UV žiareniu, odolný proti poveternostným vplyvom a znečisteniu a odolný proti graffiti.

Niektoré materiály môžu stmavnúť alebo sa začať lesknúť.

Technické údaje:

- Biela kvapalina
- Dusný zápach
- Špecifická hmotnosť 1,00 kg/l
- Hodnota pH: 8,5
- Produkt neobsahuje prchavé organické zlúčeniny

Skladovanie:

Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách pri teplote 4-25°C. Nevystavovať mrazom.

Životnosť:

približne 12 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

Bezpečnostné pokyny:

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP). Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje: reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2- metyl. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Nie je nebezpečnou vecou pre prepravu.

Posledná aktualizácia: 2021-12-14

Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.

Výrobca: TRION TENSID AB, Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko **email:** info@trion.se **web:** www.trion.se

Distribútor: ECH Services s.r.o., mobil: + 421 908 071 707, mail: info@ech.sk **web:** www.ech.sk