

INFORMÁCIE O PRODUKTE



AGS 3515

Art. No: 3515

Ochrana proti graffiti



Krátkodobá 1 vrstvá vodu odpudzujúca ochrana proti graffiti pre väčšinu pórovitých povrchov. Odolná rôznym typom počasia. Zaisťuje účinnú ochranu proti farbám v spreji, značkovačom a mechanickému poškodeniu. Súčasne chráni pred znečistením vplyvom počasia, prostredia a vlhkosti. Nízky bod topenia umožňuje ľahké umytie povrchu vodou. Ochrana je priepustná a umožňuje ochránenému povrchu dýchať. Bráni graffiti preniknúť do povrchu. Po odstránení graffiti musí byť vyčistená plocha znovu ochránená.

AGS 3515 je vhodný na plochy, ktoré sú často vandalizované graffiti, napr. podchody pre chodcov. Na takých plochách stačí použiť 1 silnú vrstvu. AGS 3515 v týchto prípadoch zaisťuje dočasnú ochranu povrchu po dobu **1-2 rokov**.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava

Plochu vyčistite - odstráňte graffiti a ďalší event. znečistenie, napr. znečistenie vplyvom ovzdušia, cestnej prevádzky, voskov, oleja a zvyškov farieb. Okná zakryte a ochráňte vhodným spôsobom. Ideálna teplota pre vonkajšie použitie je 10-35°C. Minimálna teplota je +5°C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 95%. Hodnota pH nesmie presiahnuť hodnotu 9.

Čerstvý betón musí vyzrieť aspoň 28 dní pred aplikáciou ochrany. Fasádne farby 1-4 týždne od natrenia v závislosti na typu farby.

Ochrana

Pred použitím riadne premiešajte. **AGS 3515** aplikujte bezvzduchovým rozstrekovačom alebo valčekom. na vlhký, nie však mokrý povrch. Kvapky alebo prebytok náteru je po ukončení práce možné ľahko umyť vodou.

Ochranný náter aplikujte v jednej rovnomernej vrstve tak, aby došlo k pokrytiu všetkých nerovností a pórov povrchu.

Vonkajšie odstraňovanie graffiti

Odstráňte graffiti horúcou vodou vysokým tlakom (60°C – 90 C ,90-150 bar), alebo teplotu a tlak vody zvolte podľa charakteru povrchu.

Ochranný náter aplikujte v jednej rovnomernej vrstve tak, aby došlo k pokrytiu všetkých nerovností a pórov povrchu.

Dávkovanie

Neriedte

Spotreba –závislá na typu povrchu

- Betón, tehla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ náter
- Pieskovec, sadra alebo iné jemné absorpčné povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ náter

Doba schnutia

Záleží na počasí, doba schnutia je približne 4 hodiny, ale môže byť rôzna podľa typu povrchu.

Vzhľad povrchu

Mokrý náter má po aplikácii skoro biely vzhľad, po uschnutí sa povrch stáva transparentný.

Niektoré materiály môžu stmavnúť alebo sa začať lesknúť.

Posledná aktualizácia: 2018-03-27

Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.

Výrobca: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se

Distribútor: ECH Services s.r.o.,
mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk

INFORMÁCIE O PRODUKTE



AGS 3515

Art. No: 3515

Ochrana proti graffiti



Technické údaje

- Biela vodná disperzia
- Dodávaná v 5 alebo 25 l plastových nádobách
- Špecifická hmotnosť 0,98 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: približne 8
- Obsahuje: etanol, propan-2-ol

Bezpečnostné pokyny

Použite ochranný odev a ochranné rukavice.

Označenie nie je stanovené

Nie je nebezpečný pre prepravu

Skladovanie

Uchovávať v uzavretej pôvodnej nádobe pri teplote vyššej ako 0 °C.

Životnosť

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách

Posledná aktualizácia: 2018-03-27

Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.

Výrobca: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se

Distribútor: ECH Services s.r.o.,

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk